Jumpax® ORIGINAL
DUAL UNDERLAY SYSTEM

Klebstoffempfehlung auf Jumpax® – Duales Unterbodensystem

BOTAFLOOR®
VERLEGEWERKSTOFFE
Eine Marke der BOTAMENT® Systembaustoffe

Belag	Linoleumbeläge	Kautschuk PVC-/CV-Belag homogen,heterogen	PVC-Design-Belag	Texilbelag Nadelvlies
Klebstoff	BOTAFLOOR® L 610 Verbrauch: B1 ca. 400 g/m²	BOTAFLOOR® K 550 BOTAFLOOR® K 530 Verbrauch: ca. 280- 300g/m²	BOTAFLOOR® K 572 BOTAFLOOR® K 530 Verbrauch: K 572; ca. 200g/m² Nylonrolle K 530; ca.300g/m²	BOTAFLOOR® T 310 BOTAFLOOR® T 350 Verbrauch: B1 ca. 350- 450g/m² B2 ca. 500- 600g/m²
Spachtelmasse	Nicht erforderlich			
Grundierung	Nicht erforderlich			
Vorbehandlung	Reinigen, Elementstöße planschleifen, absaugen			
Alternatives Unterbodensystem	**Jumpax® , Heat-Pak®** Nach Herstellervorschrift verlegt (incl. Folienlage unterhalb des Systems) Abstand zu aufsteigenden Bauteilen mind. 10 mm Hinweis: kein Verlegeuntergrund gem. DIN 18365 (Sonderkonstruktion)			