

the strong connection

Klebstoffempfehlung für Jumpax Classic, Jumpax HD mit Eurocol

Bodenbelag	Mehrschichtparkett*	Nadelvlies	Textilbelag	Linoleum	PVC, CV in Bahnen und Elementen (LVT)
Klebstoff	159 Eurowood PRO	509 Eurostar Tex	509 Eurostar Tex	611 Eurostar Lino	622 Eurostar Tack, 643 Eurostar Fibre, 628 Eurostar Rapid
	Zahnleiste TKB-B3/B11 Verbrauch ca. 900 - 1200 g/m ² * nur Jumpax HD	Zahnleiste TKB-B1/B2 Verbrauch ca. 450 - 490 g/m ²	Zahnleiste TKB-B1/B2 Verbrauch ca. 450 - 490 g/m ²	Zahnleiste TKB-B1 Verbrauch ca. 260 - 300 g/m ²	Zahnleiste TKB-A2 Verbrauch 643 Eurostar Fibre ca. 250 - 280 g/m ² Verbrauch 622 Eurostar Tack ca. 290 g/m ² Verbrauch 628 Eurostar Rapid ca. 250 g/m ²
Spachtelmasse	nicht notwendig				
Vorstrich	nicht notwendig				
Vorbereitung	Unebenheiten und Stoßfugen ggf. Spachtelung mit Eurocol 900 Europlan DSP nach Trocknung schleifen und absaugen				
Fußbodenheizung	Jumpax HD ist für Fußbodenheizung geeignet				
Vorbereitung	Feuchteschutz: PE Folie 150 µm, bei Fußbodenheizung 200 µm, Überlappung von mindestens 20 cm einhalten, Abdichten mit Aluminiumfolie (selbstklebend) Bei groben Unebenheiten: EcoPearls by Unifloor, Verbrauch ca. 10 l pro 1 cm auf 1 m ²				
Untergrund	dauertrockener Zementestrich unbeheizt < 2,0 CM %, beheizt < 1,8 CM %	dauertrockener Calciumsulfat(fließ)- estrich unbeheizt < 0,5 CM %, beheizt < 0,3 CM %	Gussasphalt Holzwerkstoffplatten Parkett, Dielen Trockenestriche	erhöhte Restfeuchte: Zementestrich > 2,0 CM % < 4,0 CM %, 026 Euroblock Multi in 3 Lagen auftragen Gesamtverbrauch ca. 200g/m ² erhöhte Restfeuchte: Zementestrich, Beton: > 4,0 CM % < 6,0 CM %, 021 Euroblock Reno LE in 2 Lagen auftragen Verbrauchsangaben können wegen der unterschiedlichen Saugfähigkeit der Untergründe schwanken	

Für mehr Produktinformationen verweisen wir auf unsere Internetseite, www.forbo.com/eurocol/de-de/

Diese Empfehlung ist für Neubauten entwickelt worden. Bei Sanierungen bitten wir Sie, sich mit Forbo Eurocol Deutschland GmbH +49-361-73041-0, technik.erfurt@forbo.com in Verbindung zu setzen.

Beachten Sie die Verarbeitungsvorschriften von Jumpax Produkten.
Service Hotline Unifloor +49 (152) 264 111 11 oder service@unifloor.info

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand 2019-01-30 Version 02
ersetzt Ausgabe vom: