

Jumpax® DUALES Unterbodensystem

Verlegeuntergrund	Jumpax® / Jumpax® HD / Heat-Pak®					
	Nach Herstellvorschrift verlegt (inklusive Folienlage unterhalb des Systems) Abstand zu aufgehenden Bauteilen mindestens 10 mm <u>Hinweis: Kein Verlegeuntergrund nach DIN 18365!</u>					
Vorbereitende Maßnahmen	Nach der Verlegung Plattenstöße planschleifen und Fläche absaugen					
Hinweis	Keine Grundierung verwenden					
Belag	Textilbeläge	Linoleum Bahnen- ware ≤ 2,5 mm	PVC- und CV- Beläge homogen / heterogen	Designbeläge	Joka LifeLine	2- und 3- Schichtparkett <small>Nur auf Jumpax® HD!</small>
Klebstoff	JK 22 – Textil- belagsklebstoff	JK 20 – Lino- Klebstoff	JK 27 - Universal- Klebstoff	JK 26 - Design- Belagsklebstoff	JK 26 - Design- Belagsklebstoff	JK 24 - MSP- Parkettklebstoff
Zahnung	TKB A2 - B2	TKB B1	TKB A1 - A2	TKB A1 – A2	TKB A1 – A2	TKB B11
Verbrauch	300 – 500 g / m ²	ca. 450 g / m ²	300 – 350 g / m ²	280 – 320 g / m ²	280 – 320 g / m ²	1000 – 1200 g / m ²
Untergrund	Trocken, Restfeuchte ≤ 2 CM %			Restfeuchte bis 2,5 CM % JOKA JK 02 in zwei Aufträgen 120 – 150 g / m² pro Auftrag		

Die JOKA Produktinformationen sind zu beachten!