

Belag	Textilbeläge	Linoleum Bahnenware	PVC- und CV-Beläge homogen / heterogen	Designbeläge	2- und 3- Schichtparkett Nur auf Jumpax® HD!
Klebstoff	Murexin DK 74 TKB B1, B2 ca. 250-400 g/m ²	Murexin DK 74 TKB B1 ca. 400 g/m ²	Murexin D 495 TKB A1 - A2 200 – 280 g / m ²	Murexin D 495 TKB A1 – A2 200 – 300 g/m ²	Murexin MS-K 511 Murexin MS-K 539 Murexin MS-K 530
Zahnung					
Verbrauch	Murexin D 311 TKB B1, B2 ca. 250-400 g/m ²	Murexin D 494 TKB B1 ca. 400 g/m ²	Murexin D 338 TKB A1 - A2 250 – 350 g / m ²	Murexin PU 330 TKB A1 – A2 200 – 300 g/m ²	TKB B11 ca. 1000 – 1200 g/m ²

Hinweis **Keine Grundierung verwenden**

Vorbereitende Maßnahmen **Nach der Verlegung Plattenstöße planschleifen und Fläche absaugen**

Verlegeuntergrund **Jumpax® / Jumpax® HD / Heat-Pak®**
 Nach Herstellvorschrift verlegt (inklusive Folienlage unterhalb des Systems)
 Abstand zu aufgehenden Bauteilen mindestens 10 mm
 Hinweis: Kein Untergrund gemäß DIN 18365!

Untergrund	Zementestrich: Restfeuchte max. 2 CM% / mit Fußbodenheizung max. 1,8 CM%	Nur für Zementestrich: Restfeuchte über 2 CM% bis 3,5 CM%: Murexin PU 5 Express in zwei Aufträgen, ca. 200 g/m ² pro Auftrag
	Calciumsulfatestrich (Anhydrit- oder Gipsestrich): Restfeuchte max. 0,5 CM% / mit Fußbodenheizung max. 0,3 CM%	Restfeuchte über 3,5 CM%: Murexin EP 170 in zwei Aufträgen ca. 200 – 300 g / m ² pro Auftrag

Die Produkte sind genau nach unseren Technischen Richtlinien zu verarbeiten. Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter stehen Ihnen unter www.murexin.com zur Verfügung. Diese Klebstoffempfehlung ersetzt nicht die Prüfpflicht des Bodenlegers und das Berücksichtigen der Verhältnisse vor Ort.

