




Klebstoffempfehlung

J u m p a x ® Duales Unterbodensystem



Freunde des Handwerks. Seit 1890.

WULFF GmbH u. Co. KG
 Wersener Str. 3 • 49504 Lotte
 Tel.: 05404 / 881-0 • Fax 05404 / 881-849
 E-Mail industrie@wulff-gmbh.de
www.wulff-gmbh.de

Verlegeuntergrund	Jumpax® / Jumpax® HD (Heavy Duty) / Heat Pak®			
	Nach Herstellervorschrift verlegt (inklusive Folienlage unterhalb des Systems) Abstand zu aufgehenden Bauteilen mind. 10 mm			
	  			
Vorbereitende Maßnahmen	Nach der Verlegung, Plattenstöße planschleifen (Einscheibenmaschine mit Schleifgitter od. per Hand), Flächen mit leistungsfähigem Staubsauger absaugen			
Hinweis	Vor Verklebung darf keine Grundierung aufgetragen werden!			
Belag Heat Pak: mit Fußbodenheizungseignung	Linoleum als Bahnenware ≤ 2,5 mm	PVC- und CV-Belag Homogen / heterogen	Textilbelag	Design-Belag
Klebstoff-Empfehlung	WULFF Supra-Tex • WULFF Multi-Coll •	WULFF Supra-Strong • WULFF Multi-Strong •	WULFF Multi-Coll • WULFF LinoTex •	WULFF Ultra-Strong • WULFF Supra-Strong •
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1	Zahnung TKB A2 / S3 Je nach Belagsart- und Rückenausstattung	Zahnung TKB B1 / B2 Je nach Belagsart- und Rückenausstattung	Zahnung TKB A2 / S3
Verbrauch	ca. 390 g/m ²	ca. 260-330 g/m ²	ca. 390-480 g/m ²	ca. 260-320 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Unterlagenherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der WULFF Anwendungstechnik Tel. 05404/881-0.
 Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.wulff-gmbh.de oder www.unifloor.nl
 Mit dem Einsatz hoch scherfester, naturharzfreier Klebstoffe wie **WULFF Supra-Tex**, **Multi-Coll**, **Supra-Strong**, **LinoTex** und **Ultra-Strong** kann das Risiko von Maßänderungen minimiert werden.



www.blauer-engel.de/uz113

• „Blauer Engel“ nach RAL-UZ 113



(Stand 01/2019)