



Jumpax[®] CP
DUAL UNDERLAY SYSTEM

GREEN
UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS

**Contactgeluid reducerend
ondervloersysteem
met zeer geringe dikte,
brandvertragend**

- Brandvertragende ondervloer combinatie
- Zeer stabiel
- Contactgeluid reducerend
- Zeer geringe dikte
- Eenvoudig te leggen
- Groot egaliserend vermogen

Jumpax[®] CP in combinatie met GreenFloor[®] is zeer geschikt om in te zetten daar waar brandveiligheid een belangrijk aspect is of in situaties waarin een geringe opbouwhoogte wordt gevraagd.

Jumpax[®] CP zijn cementgebonden platen en worden op GreenFloor[®] gelegd. Het systeem bestaat uit een onder- en een bovenplaat, beiden 6 mm dik, die met een interactieve lijm met elkaar verbonden worden. Een pluspunt van Jumpax[®] CP is dat het nagenoeg ongevoelig is voor vocht en hoge weerstand biedt tegen mechanische beschadigen.

GreenFloor[®] is een brandvertragende en contactgeluid reducerende onderlaag die onder Jumpax[®] CP wordt gelegd. GreenFloor[®] is slechts 3 mm dik en is samengesteld uit zuiver natuurlijk wol en is daarmee milieuvriendelijk. GreenFloor[®] wordt op rollen van 25 m² geleverd.

Deze combinatie behaalt een contactgeluidreductie* op een geïsoleerde houten draagvloer ($I_{co} = -4$ dB) van 11 dB $\Delta L_{n,A}$ ($I_{co} = +7$ dB). Daarnaast heeft u geen droogtijd, geen wachttijd en hierdoor dus een tijd- en geldbesparing.

• Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.



unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

Productspecificaties



Technische gegevens



Artikelnummer	152.000	158.000
Dikte / tolerantie (mm)	12 / ± 0,2	3 / ± 0,2
Maatvoering (mm)	1200 x 600 / ± 3	1000 x 25000
Densiteit (kg / m ³)	1750	100
Grondstoffen	Cement, Silicia (quartz), Cellulose en vulmiddel	Schapenwol / Polyester vlies
Kleur	Grijs	Grijs / Bruin
Vochtigheidsgehalte (%)	8-10	-
R _m waarde (m ² .K/W)	0,038	0,123
Brandklasse EN 13501: 2007	B _{fl-s1}	B _{fl-s1}
Contactgeluidreductie (volgens ISO-10140-3:2010)		
Geïsoleerde houten draagvloer	I _{co-lab} = + 7 dB (verbetering van 11 dB)	
I _{co-lab} = - 4 dB		
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ waarde (W.m ⁻¹ .k ⁻¹)	0,345	0,40

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig	Aanwezig
Inhoud	-	25 m ² per rol
Palletinhoud	2x 50 dubbele panelen / 36 m ²	6 rollen / 150 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 500	1200 x 860 x 150
Palletgewicht	750 kg	55 kg

Toepassing

Brandvertragende contactgeluid reducerende ondervloercombinatie met een geringe hoogte.

Inhoud pallet Jumpax® CP

50/50

- 50 onder- en 50 bovenplaten
- 1200 x 1200 mm
- 36 m²

Dikte 12 mm

Inhoud pallet Greenfloor®

6

- rollen
- 1200 x 860 mm
- 25 m²

Dikte 3 mm



[facebook.com/jumpax24](https://www.facebook.com/jumpax24)



[youtube.com/watch?v=lawZNY7I_ig](https://www.youtube.com/watch?v=lawZNY7I_ig)



<https://twitter.com/unifloorsystems>



<https://nl.linkedin.com/company/unifloor-bv>

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.