









Untergrundvorbereitung

Verlegeuntergrund	<p>Jumpax HD, Jumpax Basic, Jumpax Classic, Jumpax Nature, Jumpax Strong, Jumpax Top, Marathon Dual nach Herstellervorschrift verlegt (z.B. inkl. Folienlage unterhalb des Systems) Abstand zu aufgehenden Bauteilen mindestens 10 mm</p>
	       
Vorbereitende Maßnahmen	<p>Nach der Verlegung Plattenstöße planschleifen (Einscheibenmaschine mit Schleifgitter oder per Hand) und gründlich absaugen Jumpax Unterbodensysteme vor Belagsverlegung ausreichend akklimatisieren Bei Linoleum- und Kautschukbelägen die Plattenstöße mit SCHÖNOX ZZ nacharbeiten (bei allen anderen Belägen nur bei Bedarf)</p>
Hinweise	<p>Vor Verklebung keine Grundierung anwenden (bei SCHÖNOX iFLOOR zwingend OHNE SYSTEM-GRUNDIERUNG KH-FIX!)</p>

Belagsverklebung

Geplanter Belag	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Linoleum als Bahnenware ≤ 2,5 mm				
	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 350 g/m ²	
	SCHÖNOX® LINO XTREME Linoleum-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 400 g/m ²	
PVC- und CV- Belag	homogen/heterogen			
	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A4 / A1	ca. 200 - 250 g/m ²	
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A4 / A1	ca. 200 - 250 g/m ²	
Textilbelag				
	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB B1/B2	ca. 350 - 400 g/m ²	
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB B1/B2	ca.350 - 450 g/m ²	
Designbelag				
	SCHÖNOX® iFLOOR® Rollklebstoff auf Dispersionsbasis	Spezialrolle	ca. 80 g/m ²	Nur geprüfte Beläge gemäß Positivliste. Nach Verlegung des Unterbodensystems mind. über Nacht akklimatisieren.
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1	ca. 250 g/m ²	

Mehrschichtparkett als Zwei- oder Dreischichter (Fertigparkett) nach DIN EN 13489				
Nur Jumpax HD	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B6 - B11	ca. 800 - 1200 g/m ²	
	SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett	TKB B6 - B11	ca. 800 - 1200 g/m ²	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS / EC 1 PLUS R gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.unifloor.nl