



Verlijmingsadvies voor Jumpax Dual, Jumpax HD en Heat-Pak ondervloerensystemen met MAPEI



Vloerbedekkingsoort	Tapijt	Naaldvilt	Linoleum tot 2,5 mm dikte	PVC tegels en stroken (Decor / Vinyl)	Behandeling naar vloerbedekking
Lijm	Ultrabond Eco 170 Kitstrijkervertanding TKB B2 Verbruik ca. 475 g/m ²	Ultrabond Eco 170 Kitstrijkervertanding TKB B2 Verbruik ca. 475 g/m ²	Ultrabond Eco 540 Kitstrijkervertanding TKB B1 Verbruik ca. 290 g/m ²	Ultrabond Eco V4 SP Ultrabond Eco 380 Kitstrijkervertanding TKB A1 / A2 Verbruik ca. 300 g/m ²	
Uitvlakmassa	niet nodig				Behandeling naar ondergrond
Voorstrijk	niet nodig				
Vorbereiding	reinigen, oneffenheden wegschuren, stofzuigen				
Ondervloeren systeem	JUMPAX DUAL, JUMPAX HD EN HEAT-PAK ONDERVLOEREN-SYSTEMEN				
Vorbereiding	VOCHTSCHERM PE-folie 150 µm, bij vloerverwarming 200 µm, overlap van min. 20 cm aanhouden, afdichten met aluminium tape BIJ GROVE ONEFFENHEDEN: Nivorapid , Verbruik ca. 1,6 kg/m ² /mm				
Ondergrond	DROOG: Restvocht ≤ 2,0 CM-%		NAT: Restvocht > 2,0 CM-% Primer MF Kruisgewijs in 2 lagen Verbruik ca. 250 g/m ² per laag		

Volg de technische productfiches van de genoemde producten en de laatste toepassingsrichtlijnen. Volg de handleiding van het Jumpax ondervloeren-systeem. Verzeker u ervan dat het systeem geschikt is voor de voorziene toepassing. Andere systeemopbouwen dan hier vermeld, vereisen goedkeuring van Unifloor Ondervloerensystemen BV en de Technische Ondersteuning van Mapei. Opbouw in combinatie met parketvloeren kan direct bij Unifloor opgevraagd worden via Tel 0570 8555 33.