

Contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor houten draagvloer constructies

- Creëert een zeer stabiele ondervloer
- Contactgeluidreductie
- Hoge drukvastheid
- Eenvoudig te leggen
- Groot egaliserend vermogen

Jumpax[®] CP in combinatie met Redupax[®] is dé oplossing als u een stabiele ondergrond wilt creëren om een houten ondervloer te voorzien van nieuwe vloerbedekking.

Jumpax[®] CP en Redupax[®] zijn eenvoudig te leggen. Deze droge egalisatievorm zorgt ervoor dat u snel kunt werken doordat er geen droogtijd is; een tijd- en geldbesparing!

Jumpax[®] CP zijn cementgebonden platen. Het systeem bestaat uit een onder- en een bovenplaat, beiden 6 mm dik, die met een interactieve lijm met elkaar verbonden worden. Een groot voordeel is dat Jumpax[®] CP nagenoeg ongevoelig is voor vocht en hoge weerstand biedt tegen mechanische belastingen.

Redupax[®] wordt onder de Jumpax[®] CP platen gelegd en zorgt voor een zeer stabiele basis. Deze 9 mm dikke onderplaat zorgt er ook voor dat contactgeluid gereduceerd wordt. Daarnaast biedt Redupax[®] de mogelijkheid om oneffenheden in de vloer tot maximaal 3 mm te egaliseren.

Op deze ondervloer kunnen diversen vloerbedekkingen zwevend of vast verlijmd worden zoals click laminaat en parket. Bij elastische vloerbedekking zoals linoleum, vinyl, tapijt en kurk altijd eerst de Jumpax[®] CP egaliseren.

• Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.



Productspecificaties

Technische gegevens



REDUPAX
GELUID REDUCERENDE ONDERVLOER

Artikelnummer	152.000	118.000
Dikte / tolerantie (mm)	12 / ± 0,2	9 / ± 0,3
Maatvoering (mm)	1200 x 600 / ± 3	590 x 860 / ± 1,0
Densiteit (kg / m ³)	1750	260
Grondstoffen	Cement, Silicia (quartz), Cellulose en vulmiddel	Naald- en loofhout papier
Kleur	Grijs	Naturel
Buigsterkte (kg / cm ²)	-	13
Vochtigheidsgehalte (%)	8-10	6-12
Diktezwellung, max (%)	-	6
Wateropname na 24 uur, max (%)	-	50
R _m waarde (m ² .K/W)	0,038	0,147
Brandklasse EN 13501: 2007	B _{fl-s1}	E _{fl}
Formaldehydeklasse	-	E-1
Contactgeluidreductie (volgens ISO-10140-3:2010)		
Geïsoleerde houten draagvloer		
I _{co-lab} = - 4dB	I _{co-lab} = + 5 dB (verbetering van + 9 dB)	

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig	Aanwezig
Pakinhoud	-	16 platen / 8,12 m ²
Palletinhoud	2x 50 dubbele panelen / 36 m ²	28 pakken / 227,32 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 500	1200 x 860 x 2250
Palletgewicht	750 kg	460 kg

Toepassing

Contactgeluid reducerende ondervloercombinatie voor houten draagvloer constructies.



REDUPAX

Inhoud pallet Jumpax® CP

50/50

- 50 onder- en 50 bovenplaten
- 1200 x 1200 mm
- 36 m²

Dikte 12 mm

Inhoud pallet Redupax®

16

- platen
- 590 x 860 mm
- 8,12 m²

Dikte 9 mm



facebook.com/jumpax24



youtube.com/watch?v=lawZNY7l_ig